

Fiche qualité échantillon

Entité	ALPES ENERGIE BOIS	
Tél	+33 4 76 98 87 40	
Fax	+33 4 76 98 87 44	
E-mail	vide	
Web	http://www.alpes-energie-bois.fr/	
Adresse	Z.I. La Rolande 38570 Le CHEYLAS	
Référence du rapport	RA-DEV-16-307-V0	
Référence échantillon	REF. CLIENT	16-021-HEL
	REF. RAGT	DEV-16-307-E01
Référentiel normatif	NF EN ISO 17225-2	
Référentiel arrêté	SO	
Référentiel client	SO	



Classe de propriété		Unité	Conformité NF EN ISO 17225-2			
			Valeur	A1	A2	B
Diamètre	D	mm	5,98	C	C	C
Longueur	L	mm	18,31	C	C	C
Humidité à réception	M	%mar	5,98	C	C	C
Taux de cendres	A	%ms	0,32	C	C	C
Résistance mécanique	DU	%mar	99,06	C	C	C
Taux de fines	F	%mar	0,53	C	C	C
Pouvoir calorifique inférieur sur brut	Q	MJ/kg ar kWh/kg ar	17,94 4,98	C	C	C
Masse volumique apparente	BD	kg/m ³ ar	677,10	C	C	C
Azote	N	%ms	0,15	C	C	C
Soufre	S	%ms	< 0,01	C	C	C
Chlore	Cl	%ms	< 0,011	C	C	C
Arsenic	As	mg/kg sec	< 0,8	C	C	C
Cadmium	Cd	mg/kg sec	< 0,2	C	C	C
Chrome	Cr	mg/kg sec	< 1,00	C	C	C
Cuivre	Cu	mg/kg sec	< 1,00	C	C	C
Plomb	Pb	mg/kg sec	< 2,00	C	C	C
Mercure	Hg	mg/kg sec	<0,05	C	C	C
Nickel	Ni	mg/kg sec	< 1,00	C	C	C
Zinc	Zn	mg/kg sec	8,0	C	C	C

Laboratoire RAGT Energie

Adresse : Zone Innoprod - Chemin de la teulière - 81000 ALBI

Tel : +33 5 63 36 91 46

Web : www.ragt-energie.fr

